

25/02/2026

## HYDRO PRO FIBER

## Descrizione Prodotto

Membrana impermeabilizzante liquida fibrata a base di resine in emulsione acquosa, ad elevata elasticità e rapida essiccazione. Una volta applicata, forma uno strato continuo, elastico e resistente, ideale per la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici nuove o deteriorate.

## Campi di Applicazioni

HYDRO PRO FIBER è utilizzata per l'impermeabilizzazione di diversi tipi di supporto, quali membrane bituminose deteriorate, superfici cementizie, intonaci, lamiere metalliche e muri contro terra.

Il prodotto è idoneo per applicazioni su superfici verticali e orizzontali, sia in interventi di ripristino sia in nuove impermeabilizzazioni. Nei punti particolari, come angoli e lesioni del supporto, l'applicazione può essere rinforzata mediante tessuto TNT.

## Caratteristiche Tecniche

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto del prodotto                             | Pasta pigmentata viscosa                |
| Peso specifico                                   | $1,4 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$          |
| Residuo secco                                    | $64 \pm 1\%$                            |
| Viscosità a 23°C                                 | 0,59 Pa·s                               |
| Resistenza a trazione                            | 2,9 MPa                                 |
| Allungamento a rottura                           | 100%                                    |
| Contenuto COV nel prodotto pronto all'uso        | 30 g/l                                  |
| Contenuto COV massimo consentito dalla normativa | 140 g/l                                 |
| Tempo di essiccazione in superficie              | Circa 30 minuti (a 23°C – 50% U.R.)     |
| Tempo di essiccazione fuori polvere              | Circa 1 ora (a 23°C – 50% U.R.)         |
| Tempo di essiccazione in profondità              | Circa 5 ore (a 23°C – 50% U.R.)         |
| Consumo medio                                    | Circa 2 kg/m <sup>2</sup> in due mani   |
| Modalità di applicazione                         | Rullo, pennello, spruzzo airless        |
| Confezionamento                                  | Latte da 20 kg e 5 Kg                   |
| Stabilità del prodotto                           | 12 mesi in confezione originale integra |
| Temperatura di conservazione                     | Da +5°C a +30°C                         |

## Modalità d'uso

HYDRO PRO FIBER può essere applicata a rullo, pennello o spruzzo airless.

Le superfici devono essere pulite e asciutte. Su supporti cementizi che tendono a spolverare è consigliata una prima mano di prodotto diluito fino a un massimo del 35% oppure l'utilizzo di un primer acrilico.

A 23°C e 50% di umidità relativa, l'essiccazione avviene indicativamente in:

- circa 30 minuti in superficie
- circa 1 ora fuori polvere
- circa 5 ore in profondità

## Avvertenze

Il prodotto teme il gelo e deve essere applicato a temperature comprese tra +10°C e +35°C.

Evitare l'applicazione su superfici umide, in presenza di controspinta di umidità o su massetti alleggeriti.

Su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura prima dell'applicazione.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia, rugiada o nebbia, poiché gli strati non completamente essiccati possono essere danneggiati.

Prima di applicare il secondo strato, assicurarsi che il primo sia completamente asciutto.

Questa scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Verificare che la scheda tecnica sia l'ultima versione attualmente disponibile. I dati riportati nella stessa corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Dai dati riportati nella presente scheda tecnica non possono derivare nostre responsabilità o rivalsa. Le indicazioni sulla tipologia d'utilizzo del prodotto sono generali. Il prodotto è destinato ad un uso professionale, l'utilizzatore dovrà verificare e stabilire se il prodotto è idoneo o meno allo specifico impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità dovuta all'utilizzo dello stesso. InDiCo S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la confezione unitaria del prodotto senza preavviso.