

25/02/2026

Descrizione Prodotto

IMPER PRIMER è un fissativo acrilico a base di resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa, studiato per l'incollaggio e il fissaggio di tessuti in fibra di vetro su supporti edili.

Il prodotto garantisce un'elevata adesione al sottofondo, assicurando la stabilizzazione anche di superfici irregolari o dissestate e preparando il supporto alla successiva applicazione di impermeabilizzanti liquidi.

Una volta asciutto, crea uno strato ancorante efficace che consente la corretta posa dei sistemi impermeabilizzanti liquidi.

Campi di Applicazioni

IMPER PRIMER è indicato per:

- Incollaggio di tessuti in fibra di vetro su superfici edili
- Stabilizzazione di supporti irregolari o degradati
- Preparazione dei supporti prima dell'applicazione di guaine e impermeabilizzanti liquidi
- Sistemi impermeabilizzanti per superfici orizzontali e verticali

Modalità d'uso

IMPER PRIMER è un prodotto pronto all'uso, facile da applicare e caratterizzato da una buona bagnabilità del supporto e del tessuto in fibra di vetro.

Può essere applicato mediante rullo, pennello o spruzzo (airless), garantendo una distribuzione uniforme del prodotto.

Il consumo varia in funzione della porosità e della regolarità del supporto, attestandosi mediamente tra 600 e 700 g/m².

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di oli, grassi, polvere, residui di pitture o parti incoerenti.

Per migliorare la pulizia e la preparazione del sottofondo, è consigliata una prima mano di IMPER PRIMER diluita in rapporto 1:5 con acqua pulita.

Successivamente applicare il prodotto tal quale e procedere all'incollaggio del tessuto in fibra di vetro, saturandolo completamente con il fissativo.

Dopo la completa asciugatura del primer e del tessuto applicato, è possibile procedere con la posa delle due mani di impermeabilizzante liquido, seguendo le indicazioni delle relative schede tecniche.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido a bassa viscosità
Peso specifico	1,1 kg/dm ³
Residuo secco	45 %
Viscosità	2000 – 5000 mPa·s (a 23°C)
Contenuto COV (normativa)	30 g/l di prodotto pronto all'uso (D.Lgs. 161/2006)
Contenuto COV effettivo	0,5 g/l di prodotto pronto all'uso
Essiccazione superficiale	10 minuti
Essiccazione al tatto	25 minuti
Essiccazione completa	Circa 2 ore (a 23°C e 50% U.R.)

Avvertenze

Applicare IMPER MAXI con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare l'applicazione diretta su superfici umide, in presenza di controspinta di umidità o su massetti alleggeriti.

Su supporti cementizi di nuova realizzazione attendere la completa stagionatura prima dell'applicazione del prodotto.

Eventuali giunti di dilatazione devono essere trattati preventivamente e separatamente rispetto all'impermeabilizzazione.

Gli strati di prodotto non completamente essiccati possono essere danneggiati dall'azione di pioggia, rugiada o nebbia; prima di procedere con l'applicazione del secondo strato assicurarsi che il primo sia perfettamente asciutto.

Il manto impermeabilizzante realizzato con IMPER MAXI deve essere sottoposto a regolari ispezioni al fine di verificarne la perfetta integrità nel tempo. Eventuali deterioramenti, causati ad esempio da prolungata esposizione ad agenti aggressivi o da un utilizzo improprio della superficie, possono manifestarsi con decolorazioni o alterazioni del film impermeabile e rendere necessario un intervento manutentivo.

La manutenzione consiste nell'applicazione del medesimo prodotto nella quantità necessaria a ripristinare la completa continuità e tenuta del manto impermeabile, garantendo così il mantenimento delle prestazioni nel tempo e prevenendo fenomeni infiltrativi.

Questa scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Verificare che la scheda tecnica sia l'ultima versione attualmente disponibile. I dati riportati nella stessa corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Dai dati riportati nella presente scheda tecnica non possono derivare nostre responsabilità o rivalsa. Le indicazioni sulla tipologia d'utilizzo del prodotto sono generali. Il prodotto è destinato ad un uso professionale, l'utilizzatore dovrà verificare e stabilire se il prodotto è idoneo o meno allo specifico impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità dovuta all'utilizzo dello stesso. InDiCo S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la confezione unitaria del prodotto senza preavviso

PERFECTO®
SYSTEM

InDiCo Srl C.da Piragineti 87064 Corigliano Rossano (CS)

SPECIFICHE TECNICHE E DI UTILIZZAZIONE

IMPER PRIMER